

**PELÍCULA RETRÁCTIL SUAVE DE BAJA RETRACCIÓN**

**DMPACK-03:** Se trata de una película termo retráctil orientada biaxialmente, que posee una baja fuerza de retracción, de esta manera protegemos los productos más débiles de posibles roturas o deformaciones. Gracias a su alto porcentaje de retracción podemos asegurar que el film se ajuste al paquete y proporcione un acabado sin arrugas, destacando su resistencia y su brillo. Es destacable ya que podemos utilizarla para envolver productos que sea más sensibles al calor, debido a su capacidad de retracción a bajas temperaturas.

- **Aplicaciones:** Esta película retráctil suave está diseñada para envolver artículos de papel, revistas y también aquellos productos que son más sensibles al calor.
- **Maquinaria:** Compatible con la mayoría de máquinas de embalaje
- **Características Principales:**
  - Baja Fuerza de Retracción
  - Amplia variedad de usos
  - Sellado y Retracción a Baja Temperatura, lo que facilita el ahorro y el tiempo en los Túneles de Calor
  - La excepcional fuerza de tensión y resistencia a la rotura supone una durabilidad añadida y resistencia para asegurar mejor protección a su producto.

**Espesores disponibles:** 12.5micron, 15micron, 19micron, 25micron.



Main Parameter Data						
Property	Unit	ASTM Test	Representative Value			
<b>PHYSICAL PROPERTY</b>						
Thickness	Micron		12.5	15	19	25
<b>TENSILE PROPERTY (MD/TD)</b>						
Tensile Strength	N/mm <sup>2</sup>	D882	105/105	105/105	105/105	95/95
Elongation at Break	%	D882	105/105	115/115	120/120	130/130
Seal Strength	180°C N/15mm	F88	15.7	17.3	21.8	26.9
Tear	g	D1922	11.3	14.9	17.9	24.5
COF		D1894	0.20	0.18	0.19	0.21
Free Shrink at 110°C	%	D2732	59/63	55/61	53/60	52/58
Free Shrink at 120°C	%	D2732	73/72	72/71	70/69	68/68
<b>DIMENSION SPECIFICATION</b>						
Width	mm		100--2000			
Length/roll	SW (single wound)		3200m	2665m	2135m	1600m
	CF (center fold)		1600m	1332m	1067m	800m