

PELÍCULA RETRÁCTIL DE POLIOLEFINA DE USO GENERAL

DMPACK-06: Se trata de una película termo retráctil orientada biaxialmente, posee las mismas características que la **DMPACK-01**. Con la principal diferencia que la **DMPACK-01** dispone de una mejor fuerza de sellado, contracción y su resistencia al rasgado es superior. Con lo que podríamos decir que las propiedades de la **DMPACK-01** son algo superiores que la **DMPACK-06**. De esta manera el comportamiento de la primera es mucho más estable.

- **Aplicaciones:** Es una opción económica con grandes salidas, podría más o menos abarcar todo aquel mercado del **DMPACK-01**, salvaguardando las mejoras que este aporte, destacaría por ser algo más económico.
- **Maquinaria:** Manuales y Semiautomáticas

Espesores disponibles: 12.5micron, 15micron, 19micron, 25micron



Main Parameter Data							
Property	Unit	ASTM Test	Representative Value				
PHYSICAL PROPERTY							
Thickness	Micron		12.5	15	19	25	30
TENSILE PROPERTY (MD/TD)							
Tensile Strength	N/mm ²	D882	110/110	110/110	110/110	100/100	100/100
Elongation at Break	%	D882	90/90	90/90	95/95	100/100	110/110
Seal Strength	180°C N/15mm	F88	12.6	13.8	19.1	24.2	27.6
Tear	g	D1922	10.1	13.5	17.1	23.2	28.7
COF		D1894	0.22	0.20	0.19	0.21	0.19
Free Shrink at 120°C	%	D2732	55/60	52/58	51/57	50/57	50/55
DIMENSION SPECIFICATION							
Width	mm		100--2000				
Length/roll	SW (single wound)		3200m	2665m	2135m	1600m	1335m
	CF (center fold)		1600m	1332m	1067m	800m	667m